

# PRESERVA ALU PH 125



**PRESERVA**  
Pack & Logistics

## COMPOSICION



- 12 Micras de lámina PETP
- Adhesivo
- 12 Micras lámina de aluminio
- Adhesivo
- 75 Micras HDPE

## DATOS TECNICOS

Peso:	aprox. 125 g/m2	EN 22 286
Resistencia a la tracción:	largo: 70 N/15mm ancho: 70 N/15mm	ISO 527-3 ISO 527-3
Alargamiento	largo: 50%. ancho: 50%.	ISO 527-3 ISO 527-3
Fuerza de desgarro:	largo: 38 N ancho: 35 N	DIN 53 363 DIN 53 363
Temperatura de sellado:	180° C - 220° C	
Presión de sellado:	aprox. 40 N/15mm a 180° C	
Permeabilidad al vapor de agua	<0,05 g/m2/d DIN 53 122	
S-D Value:	≤ 800m	
Resistencia a la tempera.	-40° a +80° C	

## PRESENTACION

Anchos estandar:	1000, 1250 y 1500 mm + - 2 mm
Tubo:	76 mm Cartón

## NORMATIVA:

DIN 55 531-1	
TL 8135 - 003	Tipo 1,
MIL-PRF 131-J	CLASE 1
NF H 00310	CLASE 1