

### COMPOSICION

	- 12 Micras de lámina PET - Adhesivo - 12 Micras lámina de aluminio - Adhesivo - 75 Micras HD/LLDPE Blanco
---	--

### DATOS TECNICOS

Peso:	aprox. 125 g/m <sup>2</sup>	EN 22 286
Resistencia a la tracción:	largo: 66 N/15mm ancho: 70 N/15mm	DIN 53 364 DIN 53 364
Alargamiento	largo: ancho:	36% DIN 53 364 40% DIN 53 364
Fuerza de desgarro:	largo: 40 N ancho: 40 N	DIN 53 363 DIN 53 363
Temperatura de sellado:	180° C - 220° C	
Presión de sellado:	aprox. 56 N/15mm en 180° C	
MVTR	<0,02 g/m <sup>2</sup> /d DIN 53 122	
Resistencia a la tempera.	-40° a +80° C	
Coefficiente de fricción:		

### PRESENTACION

Anchos estandar:	1000, 1250 y 1500 mm + - 2 mm
Tubo:	76 mm Cartón
Metros por rollo:	Según pedido.

### NORMATIVA:

MIL-PRF 131J	CLASE 1
DIN 55 531-1	
TL 8135-0003	Tipo 1